



Бесцветное

Не колеруется

Полуглянцевое

Расход

0,125 л на 2,5 м² в один слой;

0,125 л на 1,8 м² в два слоя;

1 л на 16-22 м² в один слой;

1 л на 12-18 м² в два слоя;

2,5 л на 40-55 м² в один слой;

2,5 л на 30-45 м² в два слоя;

10 л на 160-220 м² в один слой;

10 л на 120-180 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, краскопульт,
метод окунания.

Датское масло арт. 225

Для глубокой пропитки древесины с помощью краскопульта или методом окунания. Предназначено для элементов интерьера, мебели и детских игрушек. Натуральное паропроницаемое масло для внутренних работ, слегка усиливающее естественный цвет древесины.

Задерживает процесс естественного посерения дерева. Не содержит химических соединений. Глубоко пропитывает древесину, создает водоотталкивающую защиту, не образует поверхностную пленку.

Свойства

- Водостойкое и паропроницаемое
- Глубоко пропитывает древесину
- Стойкое при воздействию пота и слюны
- Не образует поверхностную пленку
- Подчеркивает естественную красоту дерева
- Подходит для детских игрушек

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, льняное масло, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца и кобальта.

Время высыхания

Поверхностное высыхание через 4-6 часов, полное высыхание и повторное нанесение через 12-18 часов при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%. Для правильного высыхания это масло требует достаточного количества кислорода в воздухе.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена при окраске в помещении, повышенный расход.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть, краскопульт или ванну для окунания.

Всегда делайте пробное нанесение масла на незаметное место, чтобы убедиться в совместимости, например с ранее использованными маслами.

Нанесите масло в 2-3 тонких слоя с промежуточным высыханием, избегая разводов и подтеков. Удаляйте излишки масла через 20–30 минут после каждого нанесения.

Схема нанесения для разделочных досок, посуды и детских игрушек методом глубокой пропитки

- 1 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)
- 2 слой: Масло для столешниц арт. 380

Схема нанесения для разделочных досок, посуды и детских игрушек методом глубокой пропитки

- 1 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)
- 2 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)
- 3 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)

Схема нанесения для мебели из экзотической древесины

- 1 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)
- 2 слой: Датское масло арт. 225 (нанесение кистью или методом окунания)

Важно!

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Сертификат Безопасности
для деревянной посуды и игрушек



Производитель ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведенных нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.