



Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

Расход

0,125 л на 2 м² в один слой;
0,125 л на 1,5 м² в два слоя;

1 л на 15-17 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в два слоя;

2,5 л на 37-42 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;

10 л на 150-170 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Масло для стен и потолков арт. 361

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений.

Предназначено для шлифованной, строганой древесины любых пород. Подходит для обработки помещений с повышенной влажностью (предбанники, санузел и др.). Не подходит для полов и лестниц.

Свойства

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Защищает от пыли, грязи и влаги
- Подходит для обработки влажных помещений
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Антистатичное
- Натуральный состав
- Не шелушится со временем
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Подходит для неотапливаемых помещений
- Не требует обновления более 30 лет
- Легко обновляется без перешлифовки

Полный состав

Связующее из тунгового, касторового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового и касторового масел, сложный эфир натуральной смолы, бентонит, тальк, оксид цинка, оксид алюминия, микровоск, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины.

Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для стен и потолков арт. 361.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Дополнительная информация

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

Важно.

Для правильного высыхания состав требует достаточного количества кислорода в воздухе. Во время высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и подтеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий. Всегда делайте пробную окраску. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с полным промежуточным высыханием. В помещениях с повышенной влажностью, деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.

При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P320 или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

Схемы нанесения:

Стандартная схема нанесения с эффектом полупрозрачной поверхности

- 1 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Схема нанесения с эффектом насыщенной полупрозрачной поверхности

- 1 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 3 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Схема нанесения для стен и потолков из сильно впитывающего дерева или для термососны

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 211
- 2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 3 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет.

После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол испытаний безопасности
покрытия для посуды и игрушек

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.