



Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

Расход

0,125 л на 2,2 м² в один слой;
0,125 л на 1,7 м² в два слоя;

1 л на 16-18 м² в один слой;
1 л на 12-14 м² в два слоя;

2,5 л на 40-45 м² в один слой;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;

10 л на 160-180 м² в один слой;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Масло для террас арт. 336

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и защиты от атмосферных и механических нагрузок деревянных террас, настилов, уличной мебели, крылец и других горизонтальных конструкций на улице.

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а также неглазурированной плитки или камня.

Свойства

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Создает стойкую к истиранию поверхность
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не требует предварительного грунтования
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Легко обновляется без перешлифовки

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, льняное масло, сложный эфир натуральной смолы, бентонит, каолин, оксид цинка, микровоск, алифатические углеводороды, фунгицид IPBC, сиккатив без свинца.

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет. Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Важно. Окраска лиственницы.

Высокосмолистая и плотная структура лиственницы препятствует адгезии и впитыванию масла. Окрашиваемую поверхность перед нанесением масла рекомендуется очистить от смолы растворителем.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA. Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для террас арт. 336.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт.

Наносите масло тонкими слоями. Всегда делайте пробную окраску. Для высыхания состав требует достаточного количества кислорода в воздухе. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Наносите масло тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло распределите кистью на сухие участки или удалите ветошью.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Для сильно впитывающей древесины может понадобиться окраска в три слоя.

Тильную и торцевую сторону изделий, а также поверхности, обращенные к земле, рекомендуется обработать маслом в один или два слоя. Это позволит дополнительно защитить изделие от влаги, активного развития грибка и плесени.

Масло арт. 336 предназначено только для покрытия на улице. Однако, если процесс окраски или сушки древесины организован в помещении, то на протяжении всего времени высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Схема нанесения:

Схема нанесения для террас

1 слой: Масло для террас арт. 336

2 слой: Масло для террас арт. 336

Важно. Колеровка масла

Недопустимо использование масла без цвета, а также в цвете, имеющем высокую концентрацию пигмента (>4%).

Для сохранения лучших защитных свойств произведите колеровку с объемной концентрацией пигмента от 1,9% до 4%

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет.

После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.