



Бесцветное

Не колеруется

Полуглянцевое

Расход

0,125 л на 2,2 м² в один слой;
0,125 л на 1,7 м² в два слоя;

1 л на 16-18 м² в один слой;
1 л на 12-14 м² в два слоя;

2,5 л на 40-45 м² в один слой;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;

10 л на 160-180 м² в один слой;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт

Тиковое масло арт. 223

Натуральное масло для защиты и обновления деревянных террас и настилов, заборов, пергол, площадок для игр, мебели из тикового дерева и садовой мебели.

Для защиты неокрашенной древесины и обновления всех типов поверхностей, обработанных натуральным маслом, на улице и внутри помещений.

Особенно подходит для тропических пород дерева, таких как бангирай и тик.

Свойства

- Подходит для внутренних и наружных работ
- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для тропических пород древесины
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не содержит фунгицид
- Простое и быстрое нанесение
- Освежает и подчеркивает красоту и рисунок дерева
- Не требует предварительного грунтования
- Не шелушится со временем
- Легко обновляется без перешлифовки

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, льняное масло, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена и повышенный расход.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи.

Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Если поверхность нормального цвета, для обновления достаточно нанесения одного слоя Тикового масла арт. 223. Если поверхность дерева посеревшая, произведите шлифовку до чистого дерева и перейдите к пункту А.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло максимально тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло распределите кистью на сухие участки или удалите ветошью.

Нанесите масло тонкими слоями. Всегда делайте пробную окраску. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Для окраски необработанной древесины рекомендуется нанесение масла в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Тильную и торцевую сторону изделий, а также поверхности, обращенные к земле, рекомендуется обработать маслом в один или два слоя.

Расход может быть меньше или больше, в зависимости от состояния и впитывающей способности поверхности.

Для обновления достаточно нанесения одного тонкого слоя масла.

Для правильного высыхания Масло арт. 223 требует достаточного количества кислорода в воздухе. Если процесс окраски или сушки древесины организован в помещении, то на протяжении всего времени высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Важно.

Обратите внимание, что Тиковое масло арт. 223 не содержит дополнительную добавку для защиты от синевы, грибка и плесени.

Схема нанесения:

Схема нанесения для террас и уличной мебели

- 1 слой: Тиковое масло арт.223
- 2 слой: Тиковое масло арт.223

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол испытаний безопасности
покрытия для посуды и игрушек

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.