



Бесцветный

Не колеруется

Шелковисто-глянцевый

Расход

1 л на 23-27 м² в один слой;
1 л на 17-20 м² в два слоя;

2,5 л на 57-67 м² в один слой;
2,5 л на 42-50 м² в два слоя.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

Инструменты нанесения

Кисть, ткань, краскопульт.

Жидкий воск для стен и потолков арт. 740

Паропроницаемый натуральный жидкий воск для декоративной окраски деревянных стен, потолков и элементов внутри помещений. Подходит для обработки влажных помещений. Может использоваться для окрашивания стен, потолков и полов в банях, саунах и парных.

Не подходит для полов и интенсивно используемых поверхностей.

Грунт, масло и воск в одном составе. Для обработки дерева и ухода за вощеными, промасленными поверхностями и элементами интерьера. Подходит для обработки внутренних деревянных, пробковых и каменных неглазурованных поверхностей.

Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA.

Свойства

- Натуральный состав
- Водоотталкивающий
- Паропроницаемый
- Легкое нанесение и обновление
- Эластичное покрытие
- Антистатический
- Паропроницаемый
- Подходит для ухода

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового масла, штандоль льняного масла, сложный эфир натуральной смолы, воск карнауба, пчелиный воск, смола даммар, оксид цинка, микровоск, алифатические углеводороды, сиккативы без свинца и кобальта.

Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель. Для правильного высыхания этот состав требует достаточного количества кислорода в воздухе.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным воском или маслом LUNA.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Жидкого воска арт. 740.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120.

Схема нанесения:

Стандартная схема нанесения

- 1 слой: Жидкий воск арт. 740
- 2 слой: Жидкий воск арт. 740

Дополнительная информация

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок LUNA арт. 111 сразу по окончании работ.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте перед использованием. Натуральный воск готов к применению.

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть или безворсовую ткань.

Наносите воск тонкими слоями. Избегайте нанесения излишне толстого слоя воска, это может привести к тому, что поверхность останется липкой или возникнут сложности при располировке.

Расход может быть меньше или больше, в зависимости от состояния и впитывающей способности поверхности.

Всегда делайте пробную окраску.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Нанесите тонкий слой жидкого воска в направлении волокон кистью или тканью. Получите ровную, шелковисто-глянцевую поверхность. Через 8-12 часов, при необходимости, отполируйте поверхность мягкой тканью или полировальным падом.

Рекомендуется обработка в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Для обновления достаточно нанесения и располировки одного тонкого слоя жидкого воска.

Важно.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена и повышенный расход.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет с даты производства.

После вскрытия упаковки состав реагирует с кислородом. Чем меньше воска остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки жидкого воска в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол испытаний безопасности
покрытия для посуды и игрушек

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.