



Бесцветное

Не колеруется

Шелковисто-глянцевый

## Расход

1 л на 23-27 м<sup>2</sup> в один слой;  
1 л на 17-20 м<sup>2</sup> в два слоя;

2,5 л на 57-67 м<sup>2</sup> в один слой;  
2,5 л на 42-50 м<sup>2</sup> в два слоя.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

## Инструменты нанесения

Кисть, ткань.

## Жидкий воск для стен и потолков арт. 740

Жидкий воск для декоративной окраски деревянных стен, потолков и элементов внутри помещений. Грунт, масло и воск в одном составе. Идеально для бань, саун, парных и полоков.

Не подходит для полов и интенсивно используемых поверхностей. Для обработки внутренних деревянных, пробковых и каменных неглазурованных поверхностей. Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA.

## Свойства

- Натуральный состав
- Легкое нанесение
- Легкое обновление
- Эластичное покрытие
- Антистатический
- Паропроницаемый
- Подходит для ухода

## Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового масла, штандоль льняного масла, сложный эфир натуральной смолы, воск карнауба, пчелиный воск, смола даммар, оксид цинка, микровоск, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца и кобальта.

## Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%. Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель. Для правильного высыхания этот состав требует достаточного количества кислорода в воздухе.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход. Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания.

## Подготовка поверхности

### **А. Впитывающая, чистая поверхность.**

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120.

### **Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной воском или маслом.**

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Жидкого воска арт. 740. Всегда делайте пробное нанесение воска на незаметное место, чтобы убедиться в совместимости, например с ранее использованным маслом или воском.

### **В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.**

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120.

### **Стандартная схема нанесения**

- 1 слой: Жидкий воск арт. 740
- 2 слой: Жидкий воск арт. 740

### **Важно!**

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

## Метод нанесения

Тщательно перемешайте перед использованием. Натуральный воск готов к применению. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть или безворсовую ткань.

Избегайте нанесения излишне толстого слоя воска, это может привести к тому, что поверхность останется липкой или возникнут сложности при располировке.

Нанесите тонкий слой жидкого воска в направлении волокон кистью или тканью.

Получите ровную, шелковисто-глянцевую поверхность.

Через 8-12 часов, при необходимости, отполируйте поверхность мягкой тканью или полировальным падом.

Рекомендуется обработка в два слоя с промежуточным высыханием.

Для обновления достаточно нанесения и располировки одного тонкого слоя жидкого воска.

### **Важно!**

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

### Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончанию работ.

### Меры предосторожности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

### Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки состав реагирует с кислородом. Чем меньше воска остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки жидкого воска в меньшую емкость.

### Сертификация

Произведено по ТУ  
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия  
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести  
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Сертификат Безопасности  
для деревянной посуды и игрушек



Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.